



MONOMANO

CERA METALLIZZATA AD ALTA RETICOLAZIONE SUPERCONCENTRATA



CARATTERISTICHE GENERALI

MONOMANO è un'emulsione di polimeri e cere ad alta concentrazione, formulata per la protezione e la lucidatura dei pavimenti di ogni tipo "anche con una sola mano". **MONOMANO** è il prodotto di scelta nei casi in cui non si abbia la possibilità o il tempo di applicare una seconda mano.

Il film lasciato da **MONOMANO** ha un elevato grado di lucido che può essere notevolmente aumentato, utilizzando METALSPRAY e macchina ad alta o ad altissima velocità, fino a raggiungere "l'effetto bagnato" semplicemente con 2-3 passate. Lo spessore ed il grado di lucido aumentano ogni volta che si esegue il sistema "buffing" con METALSPRAY.

Se si ha la possibilità di applicare **MONOMANO** in due-tre mani, si ottiene un film lucidissimo che può essere mantenuto molto a lungo con il metodo "Burnishing" con macchina a 1500 - 3000 giri.

Il film lasciato da **MONOMANO** è resistente ai segni del traffico, alle macchie, all'alcool ed ai detergenti.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare **MONOMANO** sul pavimento perfettamente decerato e risciacquato. Per pavimenti come il linoleum poroso o PVC porosi pre-inumidire prima della stesura. Attendere almeno un giorno prima di cominciare a lucidare. Per la prima passata utilizzare macchina fino a 1500 giri e METALSPRAY per aumentare lo spessore ed il grado di lucido del film. Successivamente si possono utilizzare macchine a velocità da 850-1500 giri e SPRAY NC e disco crema. Per macchine ad altissima velocità 2000-3000 giri si lavora a secco (sistema burnishing), con il disco in fibra naturale. Il film di **MONOMANO** può essere rimosso completamente con DESTRIIP al 10% o STRATOS al 10% oppure con il metodo a secco con DE SEC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	emulsione bianca
pH	8,3 ± 0,2
Contenuto in sostanza secca	31%
Contenuto in sostanza attiva	37%
Viscosità	30 cps
Profumo	floreale ammoniacale
Peso specifico	1.042 g/ml
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0,56

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

Conforme ai "Criteri Ambientali Minimi" previsti nelle specifiche tecniche di cui al punto 6.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24 Maggio 2012 (N.142).

Per questo è disponibile la dichiarazione di cui all'allegato B.

In particolare:

- contiene tensioattivi con biodegradabilità rapida aerobica di cui al punto 6.2.2
- NTA e EDTA: assenti
- non contiene sostanze di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.3 paragrafi a) e b)
- contenuto in COV (Composti organici volatili) assente
- contenuto in fosforo (P) inf. 1%

AVVERTENZE

Il prodotto teme il gelo. La temperatura ambientale ed il grado di umidità condizionano il tempo di filmazione del **MONOMANO**. In inverno evitare di applicare sotto i 10°C e concedere i tempi di asciugamento di 2-3 ore nel caso si applichi la seconda mano. Viceversa in estate evitare di applicare la cera su pavimenti soleggiati, chiudere le finestre e preinumidire uniformemente il pavimento prima dell'applicazione. Su pavimenti porosi preinumidire prima della stesura.

Prodotto non classificato pericoloso.